

Farbloser 2K-Haftvermittler für ungeschliffene Lackierungen. Besonders wirtschaftlich für Umlackierungen und Beschriftungen. Kein Farbspritznebel sichtbar. Auch zur Isolation von Spachtelflecken verwendbar. Chromatfrei, optimaler Decklackstand.

Ergiebigkeit: 12 – 15 m²/Liter (bei 20 – 30 µm Schichtdicke)

Farbton	milchig trüb		
Mischungsverhältnis	2:1 nach Volumen		
Härter	Mipa 2K –Härter MS10, MS25, MS40		
Verdünnung	0 – 5 % Mipa 2K-Verdünnung		
Spritzviskosität 20°C	16 – 18 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck [bar]	Spritzdüse [mm]	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3 – 4	1,3 – 1,4	1 – 2
HVLP	2,5 – 3 bar (Düseninnendruck: 0,7 bar)	1,3 – 1,4 mm	1 – 2
Topfzeit	2 – 3 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	20 – 30 µm		
Ablüftzeit	-		
Trocknung	überlackierbar nach:		
Objekttemp. 20°C	15 – 20 Min.		
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 540 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 494 g/l VOC		

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Blanke Metalluntergründe zur Erzielung eines optimalen Korrosionsschutzes vorgrundieren.

Mipa 2K-Transparent-Sealer innerhalb von 24 h überlackieren. Bei Trocknung länger als 24 h ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Kennzeichnung

Mipa 2K-Transparent Sealer

VbF

entfällt

Gefahrstoffverordnung

entzündlich