

Produktbeschreibung	
Verwendungszweck:	Mipa Abziehhaut wurde speziell entwickelt als temporäre Schutzbeschichtung von Spritzkabinenwänden und Decken. Nach Verschmutzung lässt sich der Film leicht und rückstandslos abziehen und erlaubt somit eine schnelle und saubere Entfernung von Spritznebelverunreinigungen. Verschmutzte Teile können auch stellenweise ausgeschnitten, abgezogen und neu gestrichen werden. Zudem kann Mipa Abziehhaut als kurzzeitiger Anstrich für Fensterbleche, Karosserieteile, Baubeschläge, Fassadenelemente usw. zum Schutz gegen Korrosion, Beschädigung bei Putz- und Mörtelarbeiten sowie Fassadenreinigung eingesetzt werden.
Eigenschaften :	- rasche Trockenzeit; überlackierbar und leicht abziehbar - sehr gute Schutzwirkung gegen Reinigungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Farbton :	blau lasierend, weiß
Bindemittelbasis :	PVC-Copolymerisat
Spezifikation :	Glanzgrad: glänzend DIN 67 530 Spez. Gewicht: ca.0,92 g/cm ³ DIN 51 757 Viskosität: ca. 70 s 4 mm DIN 53 211
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde 3 Jahre lagerfähig.
Kennzeichnung :	VbF: A I Gefahrstoffverordnung: leicht entzündlich, Xn enthält Xylol
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A1)600g/l (2007);500g/l(2010) Dieses Produkt enthält maximal 600g/l VOC
Verarbeitungshinweise	
Verarbeitungsbedingungen :	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.
Geeignete Untergründe :	Eisenblech, Messing, Kupfer, Aluminium, Chromnickelstahl, Glas
Untergrundbeschaffenheit :	sauber, fettfrei, trocken, metallisch blank
Verdünnung :	Mipa Verdünnung UN
Auftragsverfahren :	Streichen, Spritzen. Satt auftragen ! Mindestschichtstärke 40µm. Spritzen: Druck: 2 - 3 bar Düse: 1,6 - 2,0 mm Viskosität: 15 - 20 s 4 mm DIN
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.	

