



Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Mipa Graffiti-Schutz ist ein witterungs-, alterungs-, vergilbungs- und UV-beständiger 1-Komponentenanstrich auf Wachsbasis. Der Anstrich dringt in den Untergrund ein, trocknet klebefrei und verhindert durch das Ausbilden einer Trennschicht das Durchdringen gängiger Spraylackfarben auf den Untergrund. Eine leichte Entfernung aufgesprühter Lacke wird so möglich.

Eigenschaften : Mipa Graffiti-Schutz ist lösemittelfrei, geruchsneutral, trocknet schnell und ändert das Reflexionsverhalten der beschichteten Oberflächen nur wenig. Die Beschichtung ist nach kurzer Zeit witterungsbeständig und durch seinen Anteil an Polymerwachsen wasserabweisend. Sie erschwert zudem die Schmutzablagerung und schützt den Untergrund vor aggressiven Einflüssen aus der Atmosphäre. Mipa Graffiti-Schutz ist für mineralische Untergründe unterschiedlicher Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit geeignet.

Spezifikation : Milchig trübe Dispersion von mildem Geruch.
Viskosität: 40 s 6 mm **DIN 53 211**
Dichte: 1,0 kg / l **DIN 51 757**
pH: 8,6 **DIN 53 785**

Lagerung : Im verschlossenen Gebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig. Vor Frost und Temperaturen > 40 °C schützen.

Kennzeichnung : Nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF sowie ADR/RID

Verarbeitungshinweise

Untergrundbeschaffenheit : Der Untergrund muß frei von losen, absandenden Teilen, Staub und Schmutz sein.

Geeignete Untergründe : Alle mineralischen Untergründe, Naturstein, Ziegel, Marmor etc. Vorhandene Altanstriche müssen tragfähig und ausgehärtet sein, Neuanstriche dürfen erst nach einer Trockenzeit von mindestens 30 Tagen mit Mipa Graffiti-Schutz überarbeitet werden.

Beschichtungsaufbau : 1-3 Schichten Mipa Graffiti-Schutz je nach Oberflächenstruktur aufbringen.

Auftragsverfahren : Streichen, Rollen oder Spritzen.
Die besten Ergebnisse werden durch **Airless-Spritzen** erzielt.
Düse: 0,25 - 0,38 mm
Spritzwinkel: 50 - 80°

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



Mipa Graffiti-Schutz

d 4/1103

Seite 2 von 2

Produkt-Information

Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 10 °C liegen.

Verdünnung : 1 : 1 mit Wasser

Trocknung : Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen: 30 - 45 Minuten.
Durchtrocknung je nach Witterung: 6 - 12 Stunden.
Belastbar: nach ca. 2-3 Tagen

Graffitientfernung: Die Graffitientfernung erfolgt durch Hochdruckreinigung: Der Anstrich muß danach punktuell erneuert werden.

Ergiebigkeit : 5 – 10 m²/Ltr je Arbeitsgang. Der Verbrauch variiert stark in Abhängigkeit von der Oberflächenstruktur und der Saugfähigkeit des Untergrunds.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge können mit heißem Wasser gereinigt werden.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.