



### Produktbeschreibung

**Verwendungszweck :** Hervorragend deckende Dispersionsfarbe für die anspruchsvolle und rationelle Wand- und Deckenbeschichtung im Wohn- und Arbeitsbereich.

**Eigenschaften :**

- lösemittelfrei, deshalb umweltschonend
- emissionsarm
- weichmacherfrei
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- diffusionsfähig
- sd- Wert: Klasse1 (in Anlehnung an DIN EN ISO 7783-2)
- Weißgrad CIE: 83 Hellbezugswert: 92
- gut füllend, dadurch auch für Beschichtungen auf Rauhfaser-tapete und rauhen Putzflächen geeignet

**Kenndaten nach DIN EN 13300:**

- Nassabriebklasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53778
- Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 7m<sup>2</sup> / Liter
- Glanzgrad: matt
- Maximale Korngröße: fein (<100 µm)

Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

**Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:** Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

**Farbton :** weiß

**Spezifikation :**

Spez. Gewicht :	ca. 1,55 g/cm <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
Viskosität :	ca. 90 dPas	<b>DIN 53 019</b>
pH-Wert :	8,7	<b>DIN 53 785</b>

**Lagerung :** Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 3 Jahre lagerfähig.

**Kennzeichnung :** Nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF oder ADR/RID.

**VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

### Verarbeitungshinweise

**Verarbeitungs-Bedingungen :** Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.

**Untergrund-vorbehandlung :** Der Untergrund muß sauber, trocken, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche und Leimfarbenanstriche vollständig entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf mehrenden, sandenden oder grob porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit Mipa Tiefgrund LF vorzunehmen. VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



## Produkt-Information

<b>Geeignete Untergründe :</b>	Alt- und Neuputze (Mörtelgruppe PII, PIII, PIVa,b,c), Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.
<b>Verarbeitung :</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mipa Maler-Profi LEF gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
<b>Auftragsverfahren :</b>	<b>Streichen und Rollen</b> Bei saugenden Untergründen und höheren Temperaturen mit bis zu 10% Wasser verdünnen. <b>Spritzen Airless :</b> Druck: 150 bar Spritzwinkel: 50° Düse: 0,53-0,63 mm Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
<b>Trockenzeit :</b>	Bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar: nach ca. 8 Stunden Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.
<b>Ergiebigkeit :</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 7 m <sup>2</sup> / l pro Anstrich. Exacten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Besondere Hinweise

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben. Aerosol nicht einatmen.

### Sicherheitsratschläge

Mipa Maler-Profi LEF reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen. Für den gewerblichen Bereich erfolgt die Entsorgung über Interseroh (Lizenz-Nr. 99317).

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.