



# Mipa Sockelfarbe

d 9/1208

Seite 1 von 2

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

**Verwendungszweck :** Witterungsbeständige, hochdeckende und diffusionsfähige Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis für den Sockelbereich.

**Eigenschaften :**

- wetterbeständig nach **VOB Teil C, DIN 18 363**
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- sehr gut füllend
- scheuerbeständig nach **DIN 53 778**
- Euro-Class
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- diffusionsfähig und spannungsarm
- ausgezeichnete Haftfestigkeit auf glatten und schwierigen Untergründen, für Neubauten bestens geeignet

**Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:** Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, organische und anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

**Farbton :**

hellgrau	hellbraun
granitgrau	havanna
dunkelbraun	

**Spezifikation :**

Glanzgrad:	matt	<b>DIN 67 530</b>
Spez. Gewicht:	1,65 g/cm <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
Viskosität:	100 dPas	<b>DIN 53 019</b>
pH-Wert:	8,5	<b>DIN 53 785</b>

**Lagerung :** Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 3 Jahre lagerfähig.

**Kennzeichnung :** Nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF oder ADR/RID.

**VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 8 g/l VOC

### Verarbeitungshinweise

**Verarbeitungsbedingungen :** Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5° C oder über + 35° C verarbeiten oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind.

**Geeignete Untergründe :** Alt- und Neuputze, Kalksandstein, Faserzementplatten (BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten), Beton sowie auf fest haftende Altanstriche auf Dispersions- und Kunstharzbasis.

**Untergrundvorbehandlung :** Der Untergrund muß sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



# Mipa Sockelfarbe

d 9/1208

Seite 2 von 2

## Produkt-Information

Auf mehhlenden, sandenden, abgewitterten oder grob porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit Mipa Tiefgrund LH oder Mipa Tiefgrund LF vorzunehmen.

**Verdünnung :** 1. Anstrich mit 10 - 15 Volumenprozent Wasser,  
2. Anstrich mit 5 - 10 Volumenprozent Wasser verdünnen.

**Auftragsverfahren :** Streichen, Rollen oder Spritzen Airless: Spritzwinkel: 50 °  
Düse: 0,53 mm  
Druck: 150 bar

**Verarbeitung :** Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mipa Sockelfarben gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtdicken zu vermeiden. Für stark füllende und pastische Anstriche das Material mit Rolle oder Bürste verarbeiten.

**Trockenzeit :** Bei 20 ° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar, nach 24 Stunden regenfest. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diese Zeiten.

**Ergiebigkeit :** Je nach Untergrund 4,5 – 5,5 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Sicherheitsratschläge

Mipa Sockelfarben reagieren leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.