



Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Premium Wandfarbe für hochdeckende, strapazierfähige, stumpfmatt aufrocknende Neu- und Renovierungsanstriche. Durch die excellenten Verarbeitungseigenschaften mit langer offener Zeit auch ein Problemlöser für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen.									
Eigenschaften :	<ul style="list-style-type: none">- lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar und geruchsarm- optimal Ausbesserungsfähig- sehr leicht zu verarbeiten- diffusionsfähig- doppelte Deckkraft, deckt meist mit einem Anstrich- durch die lange Offenzeit sehr gut auf großen zusammenhängenden Flächen ansatzfrei zu verarbeiten									
Kenndaten nach DIN EN 13300:	<ul style="list-style-type: none">- Nassabriebklasse 1, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778- Deckkraftklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 8 m² / Liter- Glanzgrad: stumpfmatt- Maximale Korngröße: fein (<100 µm) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.									
Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:	Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel									
Farbton :	weiß									
Spezifikation :	<table><tr><td>Spez. Gewicht :</td><td>1,55 g/cm³</td><td>DIN 51 757</td></tr><tr><td>Viskosität :</td><td>70 dPas</td><td>DIN 53 019</td></tr><tr><td>pH-Wert :</td><td>8,2</td><td>DIN 53 785</td></tr></table>	Spez. Gewicht :	1,55 g/cm ³	DIN 51 757	Viskosität :	70 dPas	DIN 53 019	pH-Wert :	8,2	DIN 53 785
Spez. Gewicht :	1,55 g/cm ³	DIN 51 757								
Viskosität :	70 dPas	DIN 53 019								
pH-Wert :	8,2	DIN 53 785								
Lagerung :	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 3 Jahre lagerfähig.									
Kennzeichnung :	Nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF oder ADR/RID.									
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC									

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs-Bedingungen :	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.
Untergrund-vorbehandlung :	Der Untergrund muß sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche und Leimfarbenanstriche vollständig entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf stark saugenden, sandenden, leicht porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit Mipa Tiefgrund LF vorzunehmen. VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



Mipa Ultima LEF

d1/0309

Produkt-Information

Seite 2 von 2

Geeignete Untergründe :	Alt- und Neuputze (Mörtelgruppe PII, PIII, PIVa,b,c), Beton, Kalksandstein, Rauhfasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.
Auftragsverfahren :	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless: Spritzwinkel: 50° Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung :	<u>Grund- bzw. Zwischenanstrich:</u> mit max. 10% Wasser verdünnt, auf großen zusammenhängenden Flächen bis max. 20% Wasser verdünnt auftragen <u>Schlussbeschichtung:</u> mit bis 5% Wasser verdünnt
Verarbeitung :	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mipa Ultima gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Trockenzeit :	Bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar: nach ca. 8 Stunden Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.
Ergiebigkeit :	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca.8 m ² /l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben. Aerosol nicht einatmen.

Sicherheitsratschläge

Mipa Ultima reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen. Für den gewerblichen Bereich erfolgt die Entsorgung über Interseroh (Lizenz-Nr. 99317).

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.